



Stegplatte	Plattendicke (mm)	Kammerbreite / Stegabstand (mm)	Lichtdurchlässigkeit (%)	Wärmedurchgangskoeffizient k (W/m2K)	Bewertetes Schalldämmmaß (db)	Flächengewicht (kg/m2)	Unterstützungsabstand bei einer Last von 750 N/m <sup>2</sup> bei Plattenbreite von:			
							980 mm	1200 mm	1230 mm	2100 mm
<b>Acryl-Stegplatte aus Plexiglas® FM SDP 16/32 mm</b>	16	32		2,7	24 db		6000 mm	4000 mm	-	
▶ farblos			ca. 84 %							
▶ weiß			ca. 76 %							
▶ braun			ca. 60 %							
▶ weiß mit Hitzeschutz			ca. 50 %							
<b>Plexiglas® Resist SDP 16/32 mm - farblos</b>	16	32	ca. 86 %	2,5	ca. 24 db	ca. 4,3	Querpfettenfrei	Querpfettenfrei	-	-
<b>Plexiglas® Resist AAA SDP 16/64 mm</b>	16	64		2,5	ca. 24 db	ca. 4,3	Querpfettenfrei	Querpfettenfrei	-	-
▶ farblos			ca. 86 %							
▶ farblos C-Struktur (läuft aus)			ca. 85 %							
▶ farblos D			ca. 85 %							
▶ weiß			ca. 74 %							
<b>Plexiglas® Alltop SDP 16/64 mm - farblos</b>	16	64	ca. 91 %	2,5	ca. 22 db	ca. 5,0	Querpfettenfrei	5100 mm	-	-
<b>Plexiglas® Heatstop Cool Blue AAA SDP 16/64 mm - weiß</b>	16	64	ca. 20 %	2,5	ca. 24 db	ca. 4,5	6000 mm	5100 mm	-	-
<b>Plexiglas® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 mm</b>	32	32	ca. 18 %	1,5	24 db	ca. 5,8	-	-	Querpfettenfrei	-



Stegplatte	Plattendicke (mm)	Kammerbreite / Stegabstand (mm)	Lichtdurchlässigkeit (%)	Wärmedurchgangskoeffizient k (W/m2K)	Bewertetes Schalldämmmaß (db)	Flächengewicht (kg/m2)	Unterstützungsabstand bei einer Last von 750 N/m <sup>2</sup> bei Plattenbreite von:			
							980 mm	1200 mm	1230 mm	2100 mm
<b>Plexiglas® Resist SSP 32/32 mm</b>	32	32		1,5	ca. 24 db	ca. 5,8	-	-	Querpfettenfrei	-
▶ farblos			ca. 68 %							
▶ weiß			ca. 45 %							
<b>Exolon® Multi UV SDP 6/8 mm – farblos</b>	6	8	ca. 82 %	k. A.	k. A.	ca. 1,3	-	-	-	1400 mm
<b>Exolon® Multi UV SDP 8/10,5 mm – farblos</b>	8	10,5	ca. 81 %	3,3 - 3,6	ca. 17 db	ca. 1,5	-	-	-	1800 mm
<b>Exolon® Multi UV S4P 10/6 mm</b>	10	6		2,5 - 2,9	17 db	1,75	-	-	-	1800 mm
▶ farblos			ca. 68 %							
▶ weiß			ca. 61 %							
<b>Exolon® Multi UV - Ästhetik SDP 16/30 mm - farblos</b>	16	30	ca. 77 %	2,8	22 db	3,6	Querpfettenfrei	Querpfettenfrei	-	-
<b>Exolon® Multi UV S3P 16/20 mm</b>	16	20		2,2	ca. 18 db	2,6	4300 mm	3900 mm	-	-
▶ farblos			ca. 74 %							
▶ weiß			ca. 62 %							



Stegplatte	Plattendicke (mm)	Kammerbreite / Stegabstand (mm)	Lichtdurchlässigkeit (%)	Wärmedurchgangskoeffizient k (W/m2K)	Bewertetes Schalldämmmaß (db)	Flächengewicht (kg/m2)	Unterstützungsabstand bei einer Last von 750 N/m <sup>2</sup> bei Plattenbreite von:			
							980 mm	1200 mm	1230 mm	2100 mm
<b>Exolon® Multi UV 5X 16/25 mm</b>	16	25		2,0 - 2,1	21 db	2,4	4300 mm	4000 mm	-	-
▶ farblos			ca. 64 %							
▶ weiß			ca. 55 %							
▶ IQ-Relax			ca. 47 %							
<b>Exolon® Multi UV HX (Hybrid-X) 25/32 mm</b>	25	32		1,3	-	3,3	Querpfettenfrei	Querpfettenfrei	-	-
▶ farblos			ca. 46 %							
▶ IQ-Relax			ca. 31 %							
<b>Lexan® Thermoclear® Plus S3P 16/20 mm</b>	16	20		ca. 2,27	ca. 21 dB	ca. 2,7				
▶ farblos			ca. 74 %							
▶ weiß			ca. 63 %							
▶ bronze			ca. 32 %							
<b>Lexan® Thermoclear® Plus S9X 25/20 mm</b>	25	20		ca. 1,4	ca. 23 dB	ca. 3,0				
▶ farblos			ca. 51 %							
▶ weiß			ca. 44 %							

\* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Wir bemühen uns, immer die aktuellen Daten zur Verfügung zu stellen.

Die aktuell gültigen Technischen Datenblätter entnehmen Sie bitte den Herstellerseiten.

**schwarz:** in NRW und allen anderen Bundesländer verfügbar

**grün:** nur im Shop "NRW" verfügbar

**blau:** nur im Shop "alle Bundesländer" verfügbar